

FITEX ACRYLLATEX SATIN

Datum : 25-02-2015

Versie : 01



Productomschrijving

: Duurzame zijdeglanzende, elastische dispersiemuurverf met een hoge buitenduurzaamheid

Toepassing

: Als duurzame afwerking op beton, metselwerk, gasbeton, pleisterwerk, wandweefsel en kwartsverf voor binnen en buiten.

Verwerking

Eigenschappen

Basis	: Acrylaat-copolymeerdispersie
Kleur	: wit en kleuren uit het Kleurmengstelsel.
Dichtheid 20 °C.	: 1,37 kg/dm ³ (wit)
Laagdikte	: 40 mu. droog
Droogtijd	: bij 20 °C en een RV. van 65% Stofdroog na ca. 30 minuten. Kleefvrij na ca. 1 uur.
Overschilderbaar	: na 3 - 4 uur
Vastestofgehalte	: ca. 41 vol%
Theor. rendement	: 10 m ² per liter bij 40 mu. droog. : Conform DIN EN 13 300
Glans	: Semi mat 20 GU (85°)
Natte slijtage	: Klasse 1
Dekking	: Klasse 1, bij een verbruik van 8 m ² /l
Houdbaarheid	: In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Ondergrondvoorbereiding

Voorname kenmerken

- Oplosmiddelvrij
- Egale zijdeglans
- Waterdampdoorlatend
- Uitstekend reinigbaar (Goed schrobvast) conform DIN-EN-13300
- Onverzeepbaar (Alkalibestendig)

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.

Reinigingsverdunding : water

Kwast/roller

Verwerkingsmethoden

Bijzonderheden

Verdunning : Niet verdunnen

Indien deze muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen door aanraking of te intensief reinigen glanzende plekken ontstaan.
Deze kunnen met name bij donkere kleuren zichtbaar worden.

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
Vuil en stof, niet hechtende delen zoals algen, schimmels en mos verwijderen

Reeds behandelde ondergronden.
De conditie van de bestaande ondergrond testen op hechting. Zuigende ondergronden voorbehandelen met een voorstrijkmiddel.

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.