

FITEX GRONDVERF AQUA



Datum : 11-04-2017
Versie : 01

Toepassing : Sneldrogende watergedragen grondverf
Kenmerken : Matte grondlak voor binnen en buiten
Gemakkelijk verwerkbaar
Hoge dekkraft
Goed vullend

Eigenschappen

Basis : acrylaatdispersie
Kleur : wit en kleuren
Dichtheid 20°C : 1,48 kg/dm³ (wit)
Laagdikte : 35 mu. droog
Droogtijd : bij 20°C en een RV. van 65%
Stofdroog na ca. 30 minuten
Kleefvrij na ca. 1 uur
Overschilderbaar : na 4 – 5 uur
Glans : mat
Vastestofgehalte : ca. 45 vol%.
Theor. Rendement : 12-13 m² per liter bij 35 mu.
droog
Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking en
bij vorstvrije opslag tenminste 12
maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp. : niet verwerken beneden 5°C en
boven een RV van 85%. De tem-
peratuur van de ondergrond
moet tenminste 3°C boven het
dauwpunt liggen
Reinigingsverd. : water

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

Fitex Grondverf Aqua is uitstekend te verwerken met kwast of roller. Bij voorkeur een kwast gebruiken met lang en soepel varkenshaar met een goede bles en zetting of een kwast welke is ontwikkeld voor het verwerken van waterverdunbare producten (Orel of Chinex kwast). Rollen gaat het beste met een lakviltrol. . Niet of minimaal verdunnen.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn.
Scherpe kanten afronden.

Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

Metaal:

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5)
Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten d.m.v. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3.
Vervolgens goed ontvetten.

Grondlagen

Metaal:

Fitex Multiprimer Aqua, minimaal 2 lagen