

FITEX PARKETLAK EXTRAMAT WV



Datum : 20-02-2015 Versie : 01

- Toepassing** : Een waterverdunbare, slijt- en krasvaste, niet vergelende blanke lak voor het afwerken van (blank) hout zoals parketvloeren, trappen en tafelbladen.
- Kenmerken** : Uitstekende slijtvastheid Goede vloeiing.
Goede elasticiteit (doch niet toepassen op kurkparket)
Sneldrogend
Goed reinigbaar oppervlak
Sterke mechanische eigenschappen (kras-, stoot- en slagvast)

Eigenschappen

Basis : urethaan acrylaat copolymeer

Kleur : blank

Dichtheid 20°C : ca. 1,03 kg/ltr.

Laagdikte : 30-35 micrometer droog

Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 1 uur

Overschilderbaar : Na ca. 6 uur

Glans : Extra Mat

Vastestofgehalte : 36 vol%.

Theor.rendement : 8 - 9 m² per ltr.

Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.

Reinigingsverduunning : water

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

Kwast / roller

verduunning : Niet verdunnen

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

Let op: niet geschikt voor "bloedende" houtsoorten als eiken en merbau.