

FITEX SCHOOLBORDENVERF

Datum : 24-02-2015

Versie : 01



Toepassing : Een matte met krijt beschrijfbaar verf voor binnen die op wanden, plaatmateriaal en schoolborden kan worden aangebracht.

Kenmerken : Mat
Goed reinigbaar
Uitstekend beschrijfbaar
Goed dekkend

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.

Reinigingsverduunning : Terpentine

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verduunning : Terpentine

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Eventueel reinigen met geschikte cleaner

Beschadigingen repareren met een geschikte reparatiemiddel.

Eigenschappen

Basis : alkydhars

Kleur : zwart

Dichtheid 20°C : ca. 1,59 kg/ltr.

Laagdikte : ca. 35 mu. droog

Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 1 uur.

Overschilderbaar : na ca. 24 uur.

Glans : mat

Vastestofgehalte : ca. 49 vol%.

Theor.rendement : ca. 13 - 14 m² per liter

Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.