

# FITEX SYNTHETISCHE MUURVERF

Datum : 24-02-2015

Versie : 01



- Productomschrijving : Oplosmiddelhoudende matte licht isolerende spanningsarme muurverf.
- Toepassing : Snel en eenvoudig afwerken van muren en plafonds. Kan zonder speciale primer op droge ondergronden aangebracht worden zoals o.a. gips, mortel, kalk of poederende ondergronden. Ook ondergronden met nicotine, roet of gedroogde waterkringen zijn door de isolerende werking in 1 of 2 behandelingen af te werken.
- Voornaamste kenmerken : • Absoluut matte afwerking zonder aanzetten
- Te verwaarlozen vergeling
  - Gebruiksvriendelijk en tijdbesparend
  - Spanningsvrij

## Eigenschappen

Basis	: Alkydhars en isoparaffine :
Kleur	Wit.
Dichtheid 20°C	: 1,56 kg/dm <sup>3</sup> voor wit
Laagdikte	: ca. 50 mu droog
Droogtijd	: bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 2 uur.
Overschilderbaar	: Voor een optimaal isolerende werking 24 uur wachten alvorens over te schilderen.
Vastestofgehalte	: 50 vol%
Theor.rendement	: ca. 9 - 10 m <sup>2</sup> per liter bij 50 mu. droog. afhankelijk van de structuur en aard van de ondergrond
Glans	: Mat < 2 G.U. (60°)
Houdbaarheid	: In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

## Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.

Reinigingsverdunding : Terpentine

## Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

## Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

## Verwerkingsmethoden

Kwast / roller	verdunding	: Niet verdunnen
Airless spray		GOED VENTILEREN
verdunding		: 0 - 5 % Terpentine indien nodig
sputdruk		: 180 - 200 bar
Spuitopening		: 0,015 - 0,017 inch
Verwerkingstemp.		: niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
Reiniging gereedschappen		: Terpentine

## Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

## Werkwijze

1 à 2 lagen afhankelijk van de staat van de ondergrond. Bij voorkeur 2 lagen aanbrengen voor een optimale afwerking

Op zuigende oppervlakken:  
Een laag gevolgd door een tweede binnen 2 uur na het mat worden van de eerste laag of de tweede laag de volgende dag.

Op niet-zuigende oppervlakken:  
Eerste laag royaal aanbrengen (niet meer dan 8m<sup>2</sup> / l of 7m<sup>2</sup> / kg), de rol uitspoelen en onmiddellijk daarna kruislings uitrollen.