

## Fitex Creative Plus Betonverf WB

<b>Productomschrijving</b>	: Waterverdunbare halfglanzende vloer- en betonverf
<b>Toepassing</b>	: Als meerlaagsysteem op behandelde en onbehandelde vloeren en wanden. Tevens voor plaatmateriaal binnen en buiten.
<b>Voornaamste kenmerken</b>	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Waterverduunbaar</li><li>• Eenvoudige verwerking</li><li>• Redelijk bestand tegen oliën en vetten</li><li>• Niet benzine- of autobanden bestendig</li><li>• Gemakkelijk overschilderbaar</li></ul>

### Eigenschappen

<b>Basis</b>	: acrylaatdispersie
<b>Kleur</b>	: wit en kleuren uit het kleurenmengsysteem
<b>Dichtheid 20°C</b>	: 1,24 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Laagdikte</b>	: min. 50 mu/m <sup>2</sup> (nat 110-130 mu)
<b>Droogtijd</b>	: bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 1 uur. Kleefvrij na ca. 3 uur.
<b>Overschilderbaar</b>	: na 6-8 uur
<b>Glans</b>	: Halfglanzend (35-40 GU bij 60°)
<b>Vastestofgehalte</b>	: ca. 44 vol%
<b>Theor. Rendement</b>	: ca. 11 m <sup>2</sup> per kg. afhankelijk van de ondergrond.
<b>Houdbaarheid</b>	: in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

### Verwerking

<b>Verwerkingstemp.</b>	: Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.
<b>Reinigingsverduunning</b>	: water

### Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril

### Verwerkingsmethoden

#### Kwast/roller

Verduunning : Niet verdunnen

**Fitex Creative Plus Betonverf WB** is uitstekend te verwerken met kwast en roller. Voor een goed eindresultaat voldoet een traditionele goede kwaliteit varkensharen kwast met lang soepel haar. Optimale resultaten zijn te bereiken met de moderne generatie kwasten met kunststof haren speciaal voor waterverdunbare verf. Rollen gaat uitstekend met een goede vachtroller. Voor een optimaal glad resultaat is het aan te bevelen om hiervoor een vachtroller te gebruiken met een korte pool een lakviltroller

### Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Oude was of olielagen eerst afdoende verwijderen.

#### Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

#### Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

#### Beton: nieuw werk

Het vochtpercentage van de (steenachtige) ondergrond mag maximaal 4% bedragen.

Op nieuw beton slikschuur en cementsluier grondig verwijderen d.m.v. mechanisch schuren m.b.v. carborundum/diamant schuur-schijf.

#### Beton: bestaand werk

Op oude vloeren loszittende verflagen afsteken of afbijten, vuil, vet enz. goed verwijderen en overgangen terugschuren. Waar nodig reparaties uitvoeren met een daartoe geëigend reparatiemiddel.

### Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

#### DBG Nederland bv

Van den Bergsweg 7  
7442 CK Nijverdal  
Tel. +31(0)548 82 04 37  
info@DBG-Nederland.nl  
DBG-Nederland.nl