

Fitex Creative Plus Douglas Beits

Toepassing:	Biobased watergedragen lijnoliehoudende impregneer voor bescherming en verfraaiing van zowel verduurzaamde als niet verduurzaamde houten objecten binnen en buiten. Zeer milieuvriendelijke impregneer voor zachthout soorten zoals larix/douglas en vuren. Fitex Creative Plus Douglas Beits is een onderhoudsmiddel met een zeer hoog lijnolie aandeel en dient, afhankelijk van het type hout en de situering, na enkele jaren te worden herhaald.
Kenmerken:	Geurarm Sneldrogend Waterverduunbaar Hernieuwbare grondstoffen (Biobased)

Eigenschappen

Basis:	Speciale harsen en gemodificeerde lijnolie
Kleur:	Kleurloos/blank, Zwart, Wit, Lichtgrijs en Donkergrijs.
Dichtheid 20°C:	ca. 1,00 kg/ltr.
Laagdikte:	Niet van toepassing, verzadigend aanbrengen
Droogtijd:	bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 2 uur
Overschilderbaar:	Direct - maximaal 2x "nat-in-nat" afwerken.
Vastestofgehalte:	ca. 20 vol%.
Theor.rendement:	ca. 10-20 m ² /liter, afhankelijk van zuiging en ruwheid van de ondergrond
Houdbaarheid:	In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

Verwerking

Verwerkingstemp.:	Niet verwerken beneden 10°C en boven een RV. Van 85%.
Reinigingsverdunning:	Terpentine

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming:	draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming:	draag indien nodig een bril

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar. De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

DBG Nederland bv
Van den Bergsweg 7
7442 CK Nijverdal
Tel. +31(0)548 82 04 37
info@DBG-Nederland.nl
DBG-Nederland.nl

Verwerkingsmethoden

Kwast / roller

Verdunning: Bij voorkeur niet verdunnen

Fitex Creative Plus Douglas Beits is uitstekend te verwerken met kwast of roller. Bij voorkeur een kwast gebruiken met lang en soepel haar. Rollen gaat het beste met een beitsroller met een wollen vacht. Fitex Creative Plus Douglas Beits voor verwerking niet verdunnen.

Fitex Creative Plus Douglas Beits altijd voor gebruik goed oproeren om al het pigment egaal te verdelen in de verf.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Alg en mos grondig verwijderen. Eventuele in het hout aanwezige schimmelsporen dienen vooraf te worden geëlimineerd met een daartoe geëigend schimmeldodend preparaat volgens voorschrift fabrikant.

Vergrijsd hout:

Borstelen en eventueel behandelen met een houtcleanser

Verduurzaamd hout:

1 x verzadigend behandelen, al naar gelang de gewenste kleur

Niet-verduurzaamd hout:

1 of 2 x "**nat-in-nat**" verzadigend behandelen, al naar gelang de gewenste kleur

Voor een optimale bescherming van het hout, bij voorkeur elke twee jaar een nieuwe laag aanbrengen.

Wanneer de kleur te donker wordt bij nieuwe behandelingen kan ook een kleurloze laag worden aangebracht voor een afdoende bescherming.

Bij een behandeling maximaal 2 lagen "nat-in-nat" aanbrengen, product dient volledig in de ondergrond te trekken.

Product kan vergelen in de pot, maar dit heeft geen invloed op de uiteindelijke kleur en kwaliteit van de impregneer.