

Fitex Creative Plus Tuinmeubelbeits Dekkend

Productomschrijving	:	Een dekkende halfglanzende houtbescherming voor grenen- en vurenhouten tuinmeubelen.	
Toepassing	:	Op nieuw en reeds behandeld houtwerk buiten zoals meubels van steigerhout.	
Voornaamste kenmerken	:	Goed vloeiend Duurzame afwerking Met UV bescherming	Goed weerbestendig Dekkende afwerking Leverbaar in elke dekkende kleur

Eigenschappen

Basis	:	alkydhars
Kleuren	:	Selectie standaard kleuren en kleuren via kleurenmengsysteem.
Dichtheid 20°C	:	1,32 kg/dm ³
Laagdikte	:	40 µm droog (nat ca. 60 µm)
Droogtijd	:	bij 20°C en een RV van 65% stofdroog na ca. 3 uur. kleefvrij na ca. 5 uur.
Overschilderbaar	:	na 24 uur
Glans	:	halfglanzend
Vastestofgehalte	:	ca. 77 vol%
Theor.rendement	:	12 m ² per liter bij 40 µm droog
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp.	:	Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.
Verwerking	:	Bij bank of lichte houttinten tenminste 3 lagen aanbrengen.
Reinigingsverdunding	:	Terpentine

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	:	draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	:	draag indien nodig een bril

Verwerkingsmethoden

Kwast / roller	:	Bij voorkeur niet verdunnen
-----------------------	---	-----------------------------

Fitex Creative Plus Tuinmeubelbeits Dekkend is uitstekend te verwerken met kwast of roller. Bij voorkeur een kwast gebruiken met lang en soepel haar. Rollen gaat het beste met een beitsroller met een wollen vacht.

Fitex Creative Plus Tuinmeubelbeits Dekkend voor verwerking bij voorkeur niet verdunnen. In geval het noodzakelijk is toch wat verdunding toe te voegen, dan maximaal 2% (=20ml/ltr) terpentine gebruiken of bij voorkeur een aromaatvrije terpentine

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

Niet fabrieksmatig geïmpregneerd hout vooraf aan de behandeling bij voorkeur eerst impregneren.

Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.